



ОГНЕЗ®-ВИАН

Высококачественное негорючее
интерьерное покрытие **КМО**

Техническая инструкция

ООО "ТД "Рубеж"
Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 41
Тел. (812) 244-17-62
info@spb01.ru
www.spb01.ru

2014 г.



ОГНЕЗ®-ВИАН

Высококачественное негорючее интерьерное покрытие КМ0

ТУ 2329-014-53904463-2011 с изм.№1

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Назначение	<p>Высококачественное интерьерное покрытие без растворителей и выделений вредных веществ для внутренних работ. Покрытие обладает прекрасной диффузионной способностью и обеспечивает экологически здоровый климат в помещении.</p> <p>Предназначено для неокрашенных минеральных оснований, кладки керамического и силикатного кирпича, бетона, стеклообоев.</p> <p>Также возможно применение на гипсовых штукатурках, СМЛ плитах, гипсокартонных плитах, гипсоволоконных плитах и строительных панелях, дисперсионных красках с нормальной несущей способностью после предварительного грунтования.</p>
Преимущества	<p>Для высококачественного окрашивания стен и потолков в школах, больницах, медицинских учреждениях, детских дошкольных учреждениях, общественных и промышленных зданиях, жилых помещениях.</p> <p>Для обеспечения на путях эвакуации класса пожарной опасности КМ0 (материалы группы НГ).</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ покрытие влагостойко, допустима эксплуатация покрытия внутри помещений в условиях влажности до 90% ✓ не содержит растворителей ✓ не содержит консерванты ✓ содержит компоненты, подавляющие биодеструкцию под пленкой покрытия ✓ не содержит пластификаторы ✓ водоразбавляемая ✓ экологически безопасная, практически не имеет запаха ✓ не оказывает гигиенического влияния на микроклимат помещения ✓ отлично наносится ✓ белая (в базовой поставке) ✓ обладает высокой паропроницаемостью (дышащее покрытие) ✓ соответствует классу пожарной опасности КМ0 (негорючий материал) согласно Сертификата соответствия С-RU.ПБ34.В.01620 от 24.11.2014 г.
Цвет	<p>Базовый - белый (RAL 9010).</p> <p>Покрытие ОГНЕЗ-ВИАН колеруется по заводской гамме цветов. Возможна колеровка по каталогу RAL в предварительно согласованные цвета.</p> <p>При окрашивании оснований, находящихся в одной плоскости, во избежание тонового несоответствия, необходимо применять материал только одной производственной партии (см. маркировку на упаковке).</p>
Глянец	<p>Матовая</p>
Технические данные	<ul style="list-style-type: none"> ✓ степень перетира: < 120 мкм. ✓ вязкость по вискозиметру В3-246 с диаметром сопла 4 мм, при температуре +20°C: более 20 сек. ✓ время высыхания до степени 3: не более 8 час.
Упаковка	<p>Стандартная - 1 комплект: основа - пластмассовое ведро (масса нетто 10 кг), катализатор-отвердитель - пластмассовое ведро (масса нетто 1,75 кг).</p>
Хранение и транспортировка	<p>Транспортировка и хранение основы и катализатора состава осуществляется в герметично закрытой оригинальной упаковке вдали от источников тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +40°C.</p> <p>Перед применением основу и катализатор-отвердитель необходимо выдержать при комнатной температуре в течение суток.</p> <p>ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ СОСТАВА - основы - 3 месяца, катализатора-отвердителя - 12 месяцев с момента изготовления при условии сохранности герметичности оригинальной тары.</p>



красота
надежность
безопасность



Сопутствующие продукты

ПГ КОП-400В - белое пигментированное грунтовочное покрытие с отличной адгезионной способностью к основанию. Наносится на основание перед последующей окраской **ОГНЕЗ-ВИАН**. Покрытие **ПГ КОП-400В** колеруется по заводской гамме цветов. Возможна колеровка по каталогу RAL в предварительно согласованные цвета.

ПРИМЕНЕНИЕ

Требования к основанию

Основания должны быть прочными, без пыли, грязи, жировых и масляных пятен.

Подготовка поверхности

✓ **Минеральные основания мелящиеся, с затертыми поверхностями:**
Тщательно механически очистить. Рекомендуется дополнительно нанести ПГ КОП-400В.

✓ **Минеральные штукатурки:**
прочные штукатурки с нормальной впитывающей способностью окрашивать предварительно очистив от пыли. Штукатурки с крупными порами, наличием легкой осадки песка, с фрагментами шпатлевания предварительно загрунтовать ПГ КОП-400В.

✓ **Гипсокартон:**
удалить шлифовкой шпатлевочные заусенцы и наплывы. Обеспылить. Загрунтовать ПГ КОП-400В.

✓ **Гипсовые штукатурки:**
прочные штукатурки загрунтовать покрытием ПГ КОП-400В. Гипсовые штукатурки со спеками зашлифовать, обеспылить и нанести покрытие ПГ КОП-400В.

✓ **Гипсоволоконные плиты:**
обеспылить и нанести покрытие ПГ КОП-400В.

✓ **Глинняные штукатурки:**
основание очистить и загрунтовать ПГ КОП-400В. Произвести пробный выкрас **ОГНЕЗ-ВИАН** и проверить на предмет появления пигментных пятен.

✓ **Бетон:**
Удалить с поверхности пыль, грязь, масляные, жировые отложения, известковые отложения, осыпающиеся фрагменты. Рекомендуется дополнительно загрунтовать покрытием ПГ КОП-400В.

✓ **Силикатный кирпич:**
При наличии высолов удалить механически. Рекомендуется дополнительно загрунтовать покрытием ПГ КОП-400В.

✓ **Керамические и облицовочные материалы:**
Загрунтовать покрытием ПГ КОП-400В.

✓ **Несущие покрытия известковых, цементных и силикатных красок:**
на основания с сильной впитывающей способностью предварительно нанести покрытие ПГ КОП-400В.

✓ **Нормально несущие матовые вододисперсионные краски и штукатурки на основе синтетических связующих:**
нанести покрытие ПГ КОП-400В.

✓ **Слабонесущие покрытия, покрытия без несущей способности:**
Удалить без остатка. Прочное основание обеспылить и загрунтовать покрытием ПГ КОП-400В.

✓ **Клеевые краски:**
Смыть полностью. Основание загрунтовать ПГКОП-400В.

✓ **Неокрашенные изделия на основе древесины:**
Произвести окрашивание предварительно обеспылив.

✓ **Стеклообои:**
Удалить с поверхности пыль. Рекомендуется дополнительно загрунтовать покрытием ПГ КОП-400В.

✓ **Малые дефекты:**
Зашпатлевать, выровнять поверхность, обеспылить, загрунтовать покрытием ПГ КОП-400В

Метод нанесения	Допускается наносить кистью, валиком, методом воздушного распыления. Инструмент и оборудование промыть водой сразу после применения.
Подготовка состава к нанесению	<p>Основу ОГНЕЗ-ВИАН необходимо тщательно перемешать.</p> <p>Непосредственно перед нанесением в предварительно перемешанную основу добавить катализатор-отвердитель из расчета 17,5 г. катализатора на 100 г. основы. (1 комплект: основа - 10 кг, катализатор - 1,75 кг).</p> <p>Произвести тщательное перемешивание полученного состава в течение 3 мин. до получения полной однородности (предпочтительно использование механического способа с помощью мешалки и низкооборотной электродрели с частотой вращения 200 - 350 об/мин).</p> <p>После введения катализатора-отвердителя в основу срок жизнеспособности состава составляет не более 4 часов. Смесь основы и катализатора после перемешивания необходимо профильтровать через сетку с размером ячейки не крупнее 0,3*0,3 мм.</p> <p>Внимание! Если предполагается, что при окрашивании комплект покрытия не будет полностью израсходован в течение 4 часов, то предварительно необходимо рассчитать массу покрытия, требующегося для окрашивания и производить смешивание основы и катализатора из данного расчета, соблюдая вышеуказанную пропорцию.</p>
Расход	Расход состава составляет не менее 150 г/м ² на однослойное покрытие. Технологические потери покрытия при нанесении составляют от 5% до 20%. Точный расход определяется опытным путем.
Условия нанесения	<p>Состав наносится ровным слоем без пропусков и наплывов. Количество наносимых слоев должно быть не менее двух.</p> <p>При работах температура воздуха должна быть не менее +10°C, относительная влажность воздуха не более 80 %.</p> <p>При нанесении второго и последующего слоя состава необходимо дать полностью высохнуть предыдущему слою до степени 3 (на отлип).</p>
Сушка покрытия	<p>Оптимальная сушка покрытия производится при температуре +18..+23°C, относительной влажности воздуха не более 65% в течение 3-5 часов для каждого нанесенного слоя. Перед нанесением последующего слоя необходимо убедиться, что покрытие на поверхности высохло до степени 3 (на отлип).</p> <p>Покрытие набирает полную механическую прочность не менее чем за 48 часов.</p> <p>Внимание! Высокая влажность, недостаточная циркуляция воздуха и низкая температура могут вызвать конденсацию влаги на обрабатываемых поверхностях, что замедляет высыхание покрытия и может привести к ухудшению адгезии с окрашиваемой поверхностью.</p>
Вид покрытия	Покрытие после высыхания матовое, допустима небольшая шагрень.
Примечание	<p>С целью сохранения специфических свойств данного покрытия не допускается смешивать его с другими материалами. Не применять на лаковых покрытиях в связи с возможностью растрескивания покрытия. На темных насыщенных и ненасыщенных тонах механическое воздействие приводит к появлению светлых следов (царапин, выбоин) на поверхности.</p> <p>Дополнительные мероприятия: Необходимо предварительно защитить соседние с окрашиваемой поверхности, такие как стекло, керамика, натуральный камень, лакокрасочные покрытия, клинкер, металл, древесина. При попадании брызг покрытия ОГНЕЗ-ВИАН на указанные поверхности незамедлительно смыть водой.</p> <p>Восстановление покрытия производится в случае повреждения в процессе эксплуатации (механическое повреждение, в результате воздействия агрессивной жидкости и т.д.). Поврежденные участки покрытия зачищаются до прочного слоя, затем производится подготовка поверхности. На подготовленные участки наносится покрытие.</p>

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Требования безопасности	Покрытие и его пары не содержат органических растворителей. Производственный персонал должен быть обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.
Утилизация	Утилизация тары производится с соблюдением природоохранных норм и требований, предусмотренных местным законодательством.
Примечание	В случае обработки основания, которое не включено в данную техническую инструкцию необходимо обратиться за консультацией в отдел сбыта нашей организации. Мы рады будем оказать Вам помощь.